耐腐蚀性、耐损性优异的
耐指纹性无铬酸盐钢板　JF

Chromate-free Coated Steel Sheet with Excellent Anti-fingerprint Property, Corrosion Resistance and Anti-abrasion Property

Eco-Frontier系列

JFE 钢铁 株式会社
http://www.jfe-steel.co.jp/ch/products

最适于重视加工后外观、耐腐蚀性、耐指纹性等箱形壳体类用途

特　点

1. 具有优异的耐腐蚀性能 → 不易腐蚀，使精美的外观更持久
2. 具有优异的耐损性能 → 加工时不易磨损，有利于提高成品率
   能有效抵抗包装纸的磨擦
3. 具有优异的耐指纹性能 → 防止指纹留在表面而影响外观
4. 完全不含铬酸盐 → 预先考虑了环保方面的规限

冲压的弯曲加工部位耐损性得到改善的实例



皮膜结构



用　途

1) 重视耐腐蚀性、耐损性的OA・AV仪器
2) 重视耐腐蚀性的家电、自动售货机

可制造范围



规格名称

SE C C * JF - E16/E16
JFE - C C - EZ * JF - 20/20
(A) (B) (C) (D) (E) (F)

(A) 规格名称： SE＝JIS电镀规格、JFE＝JFE规格
(B) 使用原板： C＝冷轧钢板、H＝热轧钢板
(C) 材质： C＝一般用、D＝拉伸用、E＝深拉伸用
(D) 电镀种类： EZ＝JFE EXCELZINC＝JFE的电镀锌钢板
(E) 无铬酸盐化成处理种类： JF＝耐指纹处理
(F) 标准电镀量（正面/背面）

使用注意事项

1) 由于脱脂，有时会发生皮膜溶解等现象。请事先进行确认。
2) 由于摩擦系数小，剪板叠放时很容易滑动，搬运时请特别小心。

咨询电话

JFE钢铁株式会社

总公司电机钢板营业部第1电机室	电话	(0081)3-3597-3831
北京事务所	电话	(0086)10-6590-9051
上海事务所	电话	(0086)21-5396-5610
香港事务所	电话	(00852)2537-2176
广州事务所	电话	(0086)20-3891-2467

本资料所记述的内容目的用于提供产品信息，其中包含部分并非品质保证的内容，订货时敬请确认。
另外，资料内容随时可能更改，恕不另行通知。

Copyright © JFE Steel Corporation. All Rights Reserved.
严禁复制，转载，修改，翻译，分发，上传文件内容的全部或部分

0703N JTR