

建築構造用高性能590N/mm² TMCP鋼材 (MSTL-0578,0588)

規格	種類の記号	化学成分　%								引張試験						厚さ方向特性 絞り　%	衝撃試験	
		厚さ mm	C	S i	M n	P	S	その他		降伏点または 耐力 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	降伏比 %	伸び				試験 温度 ℃	シャルピー 吸収エネルギー J
								炭素当量	溶接割れ 感受性組成				厚さ mm	試験片	%			
建築構造用高性能 590N/mm ² TMCP鋼材	HBL®440B	19≦t≦40 40<t≦100	≦0.12	≦0.55	≦1.60	≦0.030	≦0.008	≦0.44 ≦0.47	≦0.22	440～540	590～740	≦80	19≦t≦32 32<t≦40 20<t≦100	1A号 1A号 4号	15≦ 16≦ 20≦	—	0	70≦
	HBL®440C	19≦t≦40 40<t≦100	≦0.12	≦0.55	≦1.60	≦0.020	≦0.008	≦0.44 ≦0.47	≦0.22				25≦（3個の平均） 15≦（個々の試験値）					

備考) 1. 必要に応じて上記以外の合金元素を添加することができる。
2. シャルピー吸収エネルギーは3個の試験片の平均値とする。
3. 炭素当量Ceq (%) = C + Mn/6 + Si/24 + Ni/40 + Cr/5 + Mo/4 + V/14
4. 溶接割れ感受性組成P_{CM} (%) = C + Si/30 + Mn/20 + Cu/20 + Ni/60 + Cr/20 + Mo/15 + V/10 + 5B
受渡当事者間の協定によって、溶接割れ感受性組成を炭素当量の代わりに適用することができる。
5. 厚さ方向特性試験の方法は、JIS G 3199による。
6. HBL[®]385の板厚38mm未満の引張試験片はJIS 1A号を用いることができる。この場合の伸びは15%以上とする。

京浜高炉休止に伴う認定再取得 伸び規格の変更点

鋼材規格	京浜現認定				再取得新認定			
	認定番号	板厚	試験片	%	認定番号	板厚	試験片	%
HBL [®] 325B,C	MSTL-0129	t ≤ 50	1A 号	21 ≤	MSTL-0564	40 < t ≤ 100	4 号	23 ≤
		40 < t	4 号	23 ≤				
HBL [®] 355B,C		t ≤ 50	1A 号	19 ≤	MSTL-0565	40 < t ≤ 100	4 号	21 ≤
		40 < t	4 号	21 ≤				
HBL [®] 385B,C	MSTL-0131	t ≤ 50	5 号	26 ≤	MSTL-0576	19 ≤ t ≤ 32	1A 号	15 ≤
		40 < t	4 号	20 ≤		32 < t ≤ 40	1A 号	16 ≤
						32 < t ≤ 100	4 号	20 ≤
HBL [®] 385B-L	MSTL-0303	12 ≤ t ≤ 19	1A 号 5 号	15 ≤ 26 ≤	MSTL-0577	12 ≤ t ≤ 19	1A 号	15 ≤
HBL [®] 440B,C	MSTL-0410	19 ≤ t ≤ 32	1A 号	15 ≤	MSTL-0578	同左		
		32 < t ≤ 40	1A 号	16 ≤				
		20 < t ≤ 100	4 号	20 ≤				

- 本書に記載された特性値等の技術情報は、規格値を除き何ら保証を意味するものではありません。
- 本書記載の製品は、使用目的・使用条件等によっては記載した内容と異なる性能・性質を示すことがあります。
- 本書記載の技術情報を誤って使用したこと等により発生した損害につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。