

STKR400/490 製品規格



一般構造用角形鋼管 (JIS G 3466)

規格	種類の記号	化学成分 %					引張試験			
		C	S i	M n	P	S	降伏点 または耐力 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	伸び	
									試験片	%
一般構造用角形鋼管	STKR400	≦0.25	—	—	≦0.040	≦0.040	245≦	400≦	5号	23≦
	STKR490	≦0.18	≦0.55	≦1.65	≦0.035	≦0.035	325≦	490≦	5号	23≦

備考) 厚さ8mm以下の管で、引張試験を行う場合には、伸びの最小値は、厚さ1mmを減じる毎に上表の伸びの値から1.5%減じたものを、JIS Z 8401によって整数に丸める。

JFE スチール 株式会社

<http://www.jfe-steel.co.jp>

お客様へのご注意とお願い

- 本書に記載された特性値等の技術情報は、規格値を除き何ら保証を意味するものではありません。
- 本書記載の製品は、使用目的・使用条件等によっては記載した内容と異なる性能・性質を示すことがあります。
- 本書記載の技術情報を誤って使用したこと等により発生した損害につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。